

Melyik gyantatípus alkalmas magas hőmérsékletű hősokk felvételére élelmiszeripari felhasználásnál?

- vizes diszperziós impregnálószerek
- **három komponensű cement-poliuretán gyantarendszerek**
- antisztatikus padlórendszer

Mekkora a betonaljzat minimális tapadó-húzó szilárdsága gyantapadlók esetén?

- 1,0 N/mm²
- **1,5 N/mm²**
- 2,0 N/mm²

Melyik típusú kötőanyagból lehet terrazzo padlót készíteni?

- cementkötésű
- epoxibázisú

mindkettő